

## PELLE VINILICA / HELSINKI

Rilasciato – Issued 22.05.2023

### CHARACTERISTICS

COMPOSIZIONE COMPOSITION	SPALMATO PVC - PVC COATING SPALMATO PU - PU COATING		86 % 2%	
	SUPPORTO POLICOTONE POLYCOTTON BACKING		12%	
CARATTERISTICHE MECCANICO FISICHE PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES	UNITA' UNIT	TOLLERANZA TOLERANCE	VALORI VALUES	NORMATIVA SPECIFICATION
PESO TOTALE TOTAL WEIGHT	g/m2	± 5	800	ISO 2286-2°
SPESORE THICKNESS	mm	± 5	1,2	ISO 2286-3°
ALTEZZA WIDTH	cm	± 5	140	ISO 2286-1°
CARICO A ROTTURA LONGITUDINALE LONGITUDINAL TENSILE STRENGTH	da N	≥	45	ISO 1421
CARICO A ROTTURA TRASVERSALE TRANSVERSE TENSILE STRENGTH	da	≥	30	ISO 1421
ALLUNGAMENTO A ROTTURA LONGITUDINALE LONGITUDINAL ELONGATION AT BREAK	%	≥	70	ISO 1421
ALLUNGAMENTO A ROTTURA TRASVERSALE TRANSVERSE ELONGATION AT BREAK	%	≥	180	ISO 1421
DELAMINAZIONE TESSUTO FABRIC DELAMINATION	da N/5 cm	≥	5,4	ISO 2411
ABRAZIONE MARTINDALE MARTINDALE ABRASION	rating	≥	50.000 cicli 12 kPa	ISO 5470-2
SOLIDITA' COLORE SCALA DEI BLU COLOUR FASTNESS BLUE SCALE	GS	≥	5	ISO 105 B02
RESISTENZA ALLA FIAMMA FLAME RETARDANCY	VALORI VALUES		NORMATIVA SPECIFICATIONS	
SETTORE - SECTOR			Norma / Nazione – Standard / Country	
ARREDAMENTO NAUTICO NAUTICAL FURNITURE	PASS		IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8	
ARREDAMENTO CONTRACT CONTRACT FURNITURE	PASS		IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8	
TRASPORTI TRANSPORTATION	PASS		IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8	
NAVALE MARINE	PASS		IMO res. MSC. 307(88) Annex 1 Part 8	
REACH CONFORME – ESENTE DOP ESENTE FTALATI REACH COMPLIANT – DOP FREE PHTHALATES FREE	CONFORME - COMPLIANT			
 0575				

SUPREMASEA®

Sede legale e produttiva  
Via Tonino da Lumezzane SNC  
24057 Martinengo (BG) - Italy  
Tel: +39035844009

SUPREMASEA®  
DUBAI

48 Burj Gate, 10th Floor, room  
#1001  
Downtown, Dubai (EAU)  
Tel: +97143216260

[www.supremasea.it](http://www.supremasea.it)

[info@naster.it](mailto:info@naster.it)

[nastersrl@pec.it](mailto:nastersrl@pec.it)

P.IVA 00954820163